



RÖFIX AG 659 STANDARD

Ngjitës pllakash i bardhë, C1 T

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG -WDS).

Fushat e përdorimit:

Ngjitës pllakash shtresëhollë i bardhë, sipas EN 12004, për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe pllakave në zonën e murit dhe dyshemesë. I përshtatshëm për pllaka ngjyrë të hapur.


Baza e materialit:

- Çimento e bardhë (pa kromat)
- Rërë e fraksionuar
- Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së aplikimit

Karakteristikat:

- I patretshëm në ujë
- E bardhë natyrale
- Qëndrueshmëri të lartë

Përpunimi:



Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shi.

Bazamenti:

Dyshemetë me bazë çimento- sulfat, çimento, dysheme me bazë sulfat-kalciumi dhe betone të vjetra, çimento, gëlqere-çimento, gips, dhe suvatë me bazë gëlqere, për të gjitha llojet e bazamenteve duhet të jenë në përputhje me rregulloret dhe normativat.

Dyshemetë me bazë sulfat kalciumi duhet të paratrajtohen përpara se të shtrohen me pllaka.

Kini parasysh lagështinë e mbetur në varësi të bazamentit.

Lagështia e mbetur e dyshemesë (CM): Dysheme çimento 2,5 %; Dysheme sulfat kalciumi 0,5 % (Dysheme me sistem ngrohje 0,3 %); RÖFIX ZS-Dysheme të rrjedhshme 1,8 % (tek dyshemetë me format të madh dhe dyshemetë me sistem ngrohje 1,3 %). Tek suvatë sipas EN 998-1 respektoni kohën e tharjes. Betoni duhet të jetë 3 muaj i vjetër.

Tek suvatë me bazë gipsi dhe gips- gëlqere sipas EN 13279-1, duhet patur kujdes kur lagështia e mbetur është mbi 1%.

Bazamenti duhet të jetë i qëndrueshëm me aftësi mbajtëse, i pastër, pa plasaritje, pa mbetje vajrash, pa lyerje të vjetra dhe mjaftueshmërisht i thatë.

Bazamenti-Trajtimi paraprak:

Për bazamente me aftësi thithëse përdorni ashtarin RÖFIX AP 300, ndërsa për bazamente kritike shumicën e rasteve ne sugjerojmë fortësuesin RÖFIX AP 320.

Parregullsitë e vogla dhe vrimat në sipërfaqe duhet të riparohen me llaçin special RÖFIX FS 630 STA:

Përgatitja:

Përziheni në mënyrë të njëtrajtshme me makinerinë e përshtatshme, duke i dhënë konsistencën e duhur duke i shtuar sasinë e saktë të ujit.

Pas përzierjes respektoni kohën e maturimit, pastaj përziheni përsëri me përzierësin elektrik.

Përpunimi:

Shtrojeni ngjitësin RÖFIX me anën e lëmuar të mistrisë së përshtatshme dhe me anën e dhëmbëzuar vijëzojeni dhe përhapeni mundësisht vetëm në një drejtim.

Nëse është e nevojshme, të garantohet një shtrim i pllakave pa hapësira atëherë duhet të aplikohet metoda Floating- Buttering.

Mos shtroni më shumë ngjitës se sa mund të shtroni pllaka, sepse kolla humb vetinë ngjitëse.

Materialin e hapur ju lutem mos e përdorni, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.

Pllakat shtrohen në një shtrat të hollë ngjitësi, duke i levizur lehtësisht dhe mund të korrigjohen brenda pak minutave mbas vendosjes në vendin e tyre.

Këshilla për heqjen e mbeturinave:

Përzierësit mekanik janë të përshtatshëm veçanërisht për materiale të butë me viskozitet të lartë siç është ngjitësi i pllakave.

Nëse koha e shtrimit tejkalohet, shtroni një shtresë të re, të hollë me ngjitës duke përdorur një shpatull të dhëmbëzuar. Në këtë mënyrë shkatërrohet ndërkohë dhe cipa e mpiksuar.

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazini:

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.

Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/ 2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë 20 °C, 65 % lagështi ambjenti.



ROFIX AG 659 STANDARD

Ngjitës pllakash i bardhë, C1 T



Të dhëna teknike:

SAP Nr. Artikullit	2000569472
Nr. Artikullit	141155
Lloji i paketimit	
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
Sasi për njësi	25 Kg./Nj.
Njesi per palete	42 Nj./Pal.
	54 Nj./Pal.
Ngjyra	E bardhë natyrale
Kokrrizimi	0- 1 mm
Konsumi i ujit	7 lt./Nj.
Konsumi	<ul style="list-style-type: none">• 2,0 - 2,3 kg/m² Mistri me dhëmbëza 6 mm• 2,8 - 3,2 kg/m² Mistri me dhëmbëza 8 mm• 3,6 - 4,0 kg/m² Mistri me dhëmbëza 10 mm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Trashësia e shtresës	5 mm
Forca në lidhje	≥ 0,5 MPa
Koha e maturimit	5 min
Koha e hapur	rreth 3 h
Koha e përpunimit dhe ngjitjes sipas EN 1346	15 min
Korigjueshmëria	rreth 5 min
Gati për tu shkelur	rreth 24 h
I gatshëm për të mbajtur ngarkesa	7 d
Gati për bojak	Mur: 12 orë Dysheme: 24 orë
Certifikata e testimit	<ul style="list-style-type: none">• MA.39 - VFA, Wien, AUT
EN 12004	C1 T
Temperatura e bazamentit	> 5 °C < 25 °C



ROFIX AG 659 STANDARD

Ngjitës pllakash i bardhë, C1 T

Këshilla të përgjithshme: Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.