



RÖFIX AJ 600

Bojak i ngjyrosur

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG -WDS).

Fushat e përdorimit:

Bojak i hollë sipas EN 13888 (CG 2A), për shtrimin e pllakave qeramike, porcelan, gres, në dysheme dhe mure. Për gjerësi fugash deri 5 mm.
I përshtatshëm për dysheme me ngrohje


Baza e materialit:

- Çimento
- Rërë e fraksionuar
- Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së aplikimit
- Aditivë shtesë, kundra ujit
- Aditivw pwr pwr mirësimin e vetive tw pwrpunimit

Karakteristikat:

- Hapje me rrul ose furçë
- Rezistent ndaj ngricave
- I patretshëm në ujë
- E përshtatshme për dyshemetë me sistem ngrohje
- Tendencë të ulët lulëzimi
- Ruan formën, rezistent ndaj rrezeve UV dhe vjetërimit
- Rezistent ndaj vajrave dhe acideve me pH>3
- Rezistent ndaj gërvishetjeve

Përpunimi:



Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë në + 5 °C.
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti:

Fugat duhet të jenë të thata dhe pa mbetje kolle ose llaçi.

Bazamenti-Trajtimi paraprak:

Bazamente me aftësi të mirë thithëse dhe pllakat duhet të njomen njëtrajtësisht para mbylljes së fugave .

Përgatitja:

Përzieni bojakun RÖFIX me një përzierës mekanik në një kovë të pastër me ujë të pastër, derisa të përfiton një masë homogjene, të lehtë në punim dhe pa kokërriza

Përpunimi:

Bojaku shtrohet mbi pllaka në mënyrë diagonale me një shpatull gome ose vegla të ngjashme, duke e mbushur fugën në një nivel me sipërfaqen e pllakave.
Materialin e hapur ju lutem mos e përdorni, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.
Pas forcimit të fugave të llaçit, shtresa e pllakave ripastrohet me një sfungjer ose mallë sfungjeri.
Mbetjet e llaçit pastrojini me një sfungjer të pastër dhe të lagur dhe përsëriteni në rast se është e nevojshme.

Këshilla për heqjen e mbeturinave:

Pastrimi i fugës duhet të kryhet diagonalisht dhe në mënyrë tërthore me fugën, për të mënjanuar një shqitje të materialit dhe për të patur një fugë të pastër.
Pastrimi i fugës duhet të kryhet diagonalisht dhe në mënyrë tërthore me fugën, për të mënjanuar një shqitje të materialit dhe për të patur një fugë të pastër.
Devijime të mundshme të ngjyrës për shkak të kushteve fiziko-strukturore të ndërtimit, janë të parashikuara në garanci .
Mbushja e fugave nuk duhet të bëhet direkt nën ndikimin e rrezeve të diellit.
Pastrimi i fugës duhet të kryhet diagonalisht dhe në mënyrë tërthore me fugën, për të mënjanuar një shqitje të materialit dhe për të patur një fugë të pastër.

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skemat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazini:

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.



RÖFIX AJ 600

Bojak i ngjyrosur



Të dhëna teknike:

SAP Nr. Artikullit	2000569372	2000569373	2000569374	2000569375	2000569376	2000569377
Nr. Artikullit	145450	145451	145452	145453	145456	145457
Lloji i paketimit						
Sasi për njësi	2 Kg./Nj.	2 Kg./Nj.	2 Kg./Nj.	2 Kg./Nj.	2 Kg./Nj.	2 Kg./Nj.
Njesi per palete	240 Nj./Pal.	240 Nj./Pal.	240 Nj./Pal.	240 Nj./Pal.	240 Nj./Pal.	240 Nj./Pal.
Ngjyra	E bardhë	Bezhë	Bahama bezhë	Karamel	Gri argjëndi	Manhatan
Konsumi i ujit	rreth 0,6 lt./Nj.	rreth 0,6 lt./Nj.	rreth 0,6 lt./Nj.	rreth 0,6 lt./Nj.	rreth 0,6 lt./Nj.	rreth 0,6 lt./Nj.
SAP Nr. Artikullit	2000569378	2000569381	2000569393	2000569383	2000569384	2000569385
Nr. Artikullit	145458	145464	145507	145466	145467	145468
Lloji i paketimit						
Sasi për njësi	2 Kg./Nj.	2 Kg./Nj.	2 Kg./Nj.	5 Kg./Nj.	5 Kg./Nj.	5 Kg./Nj.
Njesi per palete	240 Nj./Pal.	240 Nj./Pal.	240 Nj./Pal.	75 Nj./Pal.	75 Nj./Pal.	75 Nj./Pal.
Ngjyra	gri	Antrazit		E bardhë	Bezhë	Bahama bezhë
Konsumi i ujit	rreth 0,6 lt./Nj.	rreth 0,6 lt./Nj.	rreth 0,6 lt./Nj.	rreth 1,6 lt./Nj.	rreth 1,6 lt./Nj.	rreth 1,6 lt./Nj.
SAP Nr. Artikullit	2000569386	2000569388	2000569389	2000569390	2000569391	2000569394
Nr. Artikullit	145469	145472	145473	145474	145480	145508
Lloji i paketimit						
Sasi për njësi	5 Kg./Nj.	5 Kg./Nj.	5 Kg./Nj.	5 Kg./Nj.	5 Kg./Nj.	5 Kg./Nj.
Njesi per palete	75 Nj./Pal.	75 Nj./Pal.	75 Nj./Pal.	75 Nj./Pal.	75 Nj./Pal.	75 Nj./Pal.
Ngjyra	Karamel	Gri argjëndi	Manhatan	gri	Antrazit	
Konsumi i ujit	rreth 1,6 lt./Nj.	rreth 1,6 lt./Nj.	rreth 1,6 lt./Nj.	rreth 1,6 lt./Nj.	rreth 1,6 lt./Nj.	rreth 1,6 lt./Nj.
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.					
Sasi boje per litër	rreth 0,674 ltr./kg					
Konsumi	rreth 0,65 kg/m ³					
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.					
Gjerësia e fugës	max. 5 mm					
Vlera e pH	rreth 12					
Forca në shtypje (28 d)	≥ 15 MPa					
Forca në përkulje	≤ 7 MPa					
Koha e maturimit	rreth 5 min					
Koha e hapur	rreth 2 h					
Koha e tharjes	rreth 7 d					
Gati për tu shkelur	rreth 24 h					
Rezistenca ndaj vjetërsimit	Iart					



ROFIX AJ 600

Bojak i ngjyrosur

Temperatura e bazamentit

> 5 °C < 30 °C

Këshilla të përgjithshme: Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë çdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.