



RÖFIX AP 320

Astar forcues special

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG -WDS).

Fushat e përdorimit:

Përdorim i shumanshëm, nuk përmban hollues por ka përmbajtur kuarci që i risin cilësinë, duke e bërë një astar special për parapërgatitjen e bazamenteve të lëmuara ose me aftësi të dobëta deri shumë të dobëta thithëse, përpara aplikimit të shtresës autoniveloese ose shtrimit të pllakave në ambiente të brëndshme dhe të jashtme.
Astar AP 320 ndihmon veçanërisht në ngjitje mbi sipërfaqe të lëmuara, mbi sipërfaqe me aftësi të dobët deri në shumë të dobët thithëse si betone të lëmuara, pllaka, sipërfaqe druri por me aftësi mbajtëse, etj. Ngjit edhe në shumë metale.
#VALUE!

Baza e materialit:

- Mjete lidhëse me dispersion
- Me forcues kuarci

Karakteristikat:

- Nuk përmban mjete humbëse
- Redukton dhe njëtrajtëson aftësitë thithëse
- Lehtëson ngjitjen në bazamente shumë të lëmuara
- i përshtatshëm edhe për dyshemetë me ngrohje qendrore
- Thahet shpejt
- Përdorim universal

Përpunimi:



Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën + 5 °C.
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu. Sipërfaqet të cilat nuk duhet të lyen me astar duhen mbuluar. Pikat e sprucuar duhen pastruar menjëherë.

Bazamenti:

Si bazamente janë të përshtatshme: të gjitha bazamentet mbajtëse si Beton, shtresa të varfra, pllaka, shume fino të ndryshme etj.

Përpunimi:

Përhapeni pa e holluar mbi sipërfaqe me një rul ose furçë.
Koha e tharjes varet nga bazamenti dhe shtresa që është aplikuar më pas (Shiko shtresat e varfëra RÖFIX, masat shpatulluese për dysheme dhe skedën teknike të ngjitësit të pllakave RÖFIX).




Këshilla në rast rezi:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund të lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur të lexoni me kujdes këto skeda.

Magazinimi:

Magazinojini në vende të freskëta, ku nuk kanë mundësi të ngrijnë dhe të jenë të mbyllura hermetikisht. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/ 2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë 20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Të dhëna teknike:

SAP Nr. Artikullit	2000568969	2000151775	2000151774
Nr. Artikullit	145274	137844	137843
Lloji i paketimit			
Sasi për njësi	1 lt./Nj.	10 lt./Nj.	5 lt./Nj.
Njesi per palete	360 Nj./Pal.	36 Cope/Pal.	64 Nj./Pal.
		64 Nj./Pal.	
Konsumi		rreth 0,2 ltr./m ²	
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.		
Vlera e pH		rreth 8	
Koha e tharjes		≥ 6 h	



ROFIX AP 320

Astar forcues special



Të dhëna teknike:

SAP Nr. Artikullit	2000568969	2000151775	2000151774
Dëndësia	rreth 1,56 kg/ltr.		
Dendësia bruto e masës	rreth 78 %		
Temperatura e bazamentit	> 5 °C < 25 °C		

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.